

Outras características:

Dados físicos	Metodo de testes	Valor atual
Densidade	EN 438	> 1,35 g/cm
Propriedades opticas	Metodo de testes	Valor atual
Solidez à luz (tons de cinza)	EN 438	> 4
Resistência à difusão do vapor de água	EN 438	> 4
Propriedades mecânicas	Metodo de testes	Valor atual
Resistência à flexão	EN 438	> 80 MPa
Módulos de elasticidade	EN 438	> 9000 MPa
Comportamento ao fogo	EN 13501-1	D-s2, d0; requisito em qualidade B-s2, d0
Resistência a arranhões		Grau >3 > 4N
Resistência química		Todos os solventes: Ácido clorídrico a 10% Ácido fosfórico a 10% Acético 10% Hipoclorico de sódio 13% Refrigerante com soda cáustica 25% Amônia 25%

902.411.845.489 - PLACA FENOLICO INTERIOR 4100 X 1854 X 12MM CINZA FDMX



FERRAGENS

COMPONENTES TÉCNICOS

MADEIRAS & DERIVADOS 4

COMPACTO INTERIOR



O melhor compacto para acabamentos de interior

Acabamento unicolor:



902.411.881.489




0753




0080



0085



0742



0741