

第一章 竞价采购公告

项目编号：POWERCHINA-0111013-250082

一、采购条件

因武汉里沟南路(未来一路-柘树湾路)工程需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2025 年 09 月 12 日 15: 00 前将报价文件提交至平台。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：项目位于未来科技城内，西起未来一路，东至快岭东路，道路全长 5044.896m，扣除交叉路口段本次修建的道路全长 4545.796m。

本工程为城市支路，标准路段红线宽 30m，三湖街道路为双向四车道，设计时速为 30km/h。标准路段每条车道按 3.25m 宽设计；交叉口进口车道宽度原则上不小于 3m，出口车道宽度与标准路段保持一致。

三湖街规划自未来一路起，沿线与高阳路、未来二路、未来三路、快岭西路、车墩湖路、高新二路（北）、高新二路（南）相交，终点与快岭东路相接，共形成相交路口 10 处，均为平交道口。道路平面线形采用北京坐标系进行坐标定位，全线设平曲线 10 处，平曲线半径为 $R=145 \sim 2000\text{m}$ 。道路路口转弯半径采用圆角控制，红线转弯半径为 $R=15 \sim 35\text{m}$ ，道口缘石转弯半径 $R=10 \sim 40\text{m}$ 。

沥青混凝土路面达到饱和设计年限 10 年。根据建筑抗震设计标准（2024 年版）GB/T 50011-2010，武汉地区设计地震分组为第一组，抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度值为 0.05g。道路及道路排水工程均为标准类设防。

2、采购范围：水泥稳定碎石。

3、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量（m³）	备注
----	------	------------------	--------	----

1	水泥稳定碎石	水泥含量 5%	5190	
2	水泥稳定碎石	水泥含量 4%	5467	
	合计:		10657	

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求:

1、**供应商为生产厂家的**，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人。经工商管理部门注册登记核准的企业法人；经税务部门注册登记核准纳税人，符合投标产品经营范围符合投标产品经营范围，具有第三方产品检验检测机构出具的证书或国家检验资质的第三方检验产品合格的检验报告或其他质量证明文件。

2、**供应商为代理商的**，必须是在中国境内注册的企业法人，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

3、供应商是能开具增值税专用发票。

4、供应商应具有类似工程的供货业绩（或注明工程类别），在 2021 年 7 月至 2025 年 7 月内的供货合同不少于 1 个，且签订单项合同金额均在 20 万元以上（附合同扫描件或中标通知书）。

5、供应商应具备良好的协作配合能力：在项目实施过程中，须按项目及监理单位要求，及时、准确提供项目上报所需的各类技术资料、质量证明文件及履约佐证材料，保障资料报送的时效性与完整性；须无条件配合项目、监理单位及相关方对其生产场地、生产设备、质量管控流程、原材料储备等情况的考察工作。

6、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

7、本次采购不接受联合体。

生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞价采购，获得同一生产厂家授权的多代理商可同时参加本次竞价采购。

四、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用多轮报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：最短交货期为收到计划后__3__天内，按照项目计划分批进行交货。

3、交货地点：武汉市里沟南路(未来一路-柘树湾路)工程项目施工现场。

4、质量标准：卖方所供应的水泥稳定级配碎石技术标准: 水泥稳定级配碎石的水泥掺量为 5%、4%。本项目水泥稳定碎石基层 / 底基层所用骨料（石子），须为经机械破碎、筛分加工的碎石，严禁采用天然原石（含天然卵石、未经破碎的块石）。水泥采用 42.5 级矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，不得使用快硬早强水泥和已受潮变质的水泥，水泥的初凝时间应长于 3 小时，终凝时间宜在 6 小时以上，体积安定性、细度必须满足《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30-2005) 规范要求；碎石应选择质质坚干净的粒料，水泥稳定基层集料公称最大粒径不大于 31.5mm，颗粒组成应在《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015) 所列 3 号级配范围内。为保证基层抗冲刷性能，基层颗粒级配中小于 0.075mm 的细粒含量不得大于 5%，小于 4.75mm 的颗粒含量不宜大于 50%，细粒土的液限应小于 25%，塑性指数应小于 6。水泥稳定底基层单个颗粒最大粒径不大于 37.5mm，颗粒组成应在《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015) 所列 2 号级配范围内。所用的碎石应筛分成 3-4 个不同粒级，且颗粒组成符合规定的级配范围。水泥剂量 4% 的水泥稳定碎石：成品抗压强度须符合《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015) 要求，采用标准养护条件下龄期 7d 的无侧限抗压强度试验检测，其中用于高速公路、一级公路基层时，强度标准值 $\geq 3.0\text{MPa}$ 且 $\leq 4.0\text{MPa}$ ；用于二级及以下公路基层或各级公路底基层时，强度标准值 $\geq 2.5\text{MPa}$ 且 $\leq 3.5\text{MPa}$ 。

水泥剂量 5% 的水泥稳定碎石：成品抗压强度须符合《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）要求，采用标准养护条件下龄期 7d 的无侧限抗压强度试验检测，其中用于高速公路、一级公路基层时，强度标准值 $\geq 4.0\text{MPa}$ 且 $\leq 5.0\text{MPa}$ ；用于二级及以下公路基层或各级公路底基层时，强度标准值 $\geq 3.0\text{MPa}$ 且 $\leq 4.0\text{MPa}$ 。

5、质保期：12 个月。

6、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

7、其它要求：单价为固定单价，双方应严格遵守，不得以任何理由调整。

五、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2025 年 09 月 10 日 17:00 前（北京时间）在中国电建设备物资集中采购平台（<https://ec.powerchina.cn>，以下简称“集采平台”）获取采购文件。

2、需在线上传下列资料后下载采购文件：采购文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本采购项目的授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

3、采购文件：免费提供。

六、报价文件的递交

1、报价文件递交的截止时间（报价文件开启时间，下同）为 2025 年 09 月 12 日 15 时 00 分（北京时间），供应商应在截止时间前通过集采平台递交报价文件。

2、报价截止时间如有变动，采购人将及时在集采平台通知所有的潜在报价人。

3、递交报价文件前须在中电建集中采购电子平台向中国水利水电第十一工程局有限公司或上级单位申报合格供应商资格，成为合格供应商后方能进行报

价。合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，平台客服经理：王莉经理 13572886514。

七、发布公告的媒介

本次竞价采购公告同时在中国电建阳光采购网(<http://bid.powerchina.cn>)和集采平台(<https://ec.powerchina.cn>)上发布。

八、联系方式

采 购 人：中电建水电十一局轨道交通分局

地 址：深圳市宝安区联投广场 1606

联 系 人：朱亚南

电 话：15137030250

现场联系人：马振华

电 话：18591316866

九、提出异议的渠道和方式

电 话：18591316866

电子邮箱：187154414@qq.com

十、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第十一工程局有限公司轨道交通分局纪委办公室（18317280229）提出投诉。

2025 年 9 月 03 日